

เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกกล้วยเล็บมีนองและทุเรียน (กล้วยเล็บมีนองและทุเรียน) ในจังหวัดชุมพร
Briquette Fuel from Peels of Agricultural Materials (MUSA (AA Group) "Kluai Leb Mu Nang" and Durian)
in Chumphon Province

นันต์พงศ์ รัตนเดช¹ กนกวรรณ ยะโภบ² คนาวนุติ รัชตจิรสกุลชัย² และ ชาญณรงค์ เขียวไนย²
 Nuttapong Ruttanadech¹, Kanokwan Yakob², Kanawut Ratchatajirasakunchai² and Chaennarong Kaewyai²

Abstract

The objective of this research was to study the feasibility for using banana peels and durian peels for briquette fuel. For making briquette fuel, The ratio between the banana peel with tapioca starch by weight were 3:1 and 4:1, respectively, and the durian peel with tapioca starch by weight were 4:1 and 5:1. The properties of briquette fuels were analyzed according to ASTM standards. For the briquette fuels from banana peels had moisture content 0.73%, ash content 30.83%, volatile matter content 68.43%, fixed carbon content 0.16% and heating value 4,411 cal/g. From durian peels, the moisture content was 0.47%, ash content was 10.40%, volatile matter content was 90.37%, fixed carbon content was 0.16% and heating value was 5,738 cal/g. The result showed maximum compression load in the vertical for briquette fuels from banana peels that ratio 3:1 higher than ratio 4:1 was 597.00 and 551.40 N, respectively and from durian peels that ratio 5:1 higher than ratio 4:1 was 550.50 and 216.10 N, respectively and that in the horizontal for durian peels showed the result, similarly was 564.70 and 312.00 N, but for banana peels that result showed difference that at ratio 4:1 higher than ratio 3:1 was 492.50 and 387.40 N, respectively.

Keywords: banana peel, durian peel, briquette fuel

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนเปลือกกล้วยเล็บมีนองและเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยศึกษาที่อัตราส่วนระหว่างเปลือกกล้วยเล็บมีนองต่อแป้งมันสำปะหลังโดยน้ำหนัก 3:1 และ 4:1 ตามลำดับ และเปลือกทุเรียนต่อแป้งมันสำปะหลังโดยน้ำหนัก 4:1 และ 5:1 ตามลำดับ และศึกษาคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM โดยผลการศึกษาพบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกกล้วยเล็บมีนองที่อัตราส่วน 4:1 ให้ค่าความร้อนสูงกว่า ที่อัตราส่วน 3:1 และเปลือกทุเรียนที่อัตราส่วน 4:1 ให้ค่าความร้อนสูงกว่า ที่อัตราส่วน 5:1 ซึ่งมีค่าเบอร์เท็นต์ความชื้นของแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วยเล็บมีนองและแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนตามลำดับดังนี้ 0.73% และ 0.47% เปอร์เซ็นต์ คือ 30.83% และ 10.40% ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์สารระเหย คือ 68.43% และ 90.37% ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์คาร์บอนคงตัว คือ 0.16% และ 0.16% ตามลำดับ และค่าความร้อน คือ 4,411 cal/g และ 5,738 cal/g ตามลำดับ และพบว่าภาวะการกดแนวตั้งแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วยเล็บมีนองอัตราส่วนผสม 3:1 รับภาระได้สูงกว่า 4:1 คือ 597.00 และ 551.40 N ตามลำดับ การกดแนวโนนแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วยเล็บมีนองอัตราส่วนผสม 4:1 รับภาระได้สูงกว่า 3:1 คือ 492.50 และ 387.40 N ตามลำดับ ส่วนการกดแนวตั้งและแนวโนนพบว่าแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนอัตราส่วนผสม 5:1 รับภาระได้สูงกว่า 4:1 คือแนวตั้ง 550.50 และ 216.10 N ตามลำดับ และแนวโนน คือ 564.70 และ 312.00 ตามลำดับ

คำสำคัญ: เปลือกกล้วยเล็บมีนอง เปลือกทุเรียน เชื้อเพลิงอัดแท่ง

คำนำ

จังหวัดชุมพรอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง และการเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีวศึกษา ยางพารา และทำสวนผลไม้ จึงทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงกล้วยเล็บมีนองและทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเชิงสำคัญของจังหวัด โดยดำเนินงานเกษตรฯ มาก

¹ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 86160

¹ Agricultural Engineering, Department of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chumphon Campus 86160

² หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 86160

² Mechanical Engineering, Department of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chumphon Campus 86160

เมืองชุมพร (2553) รายงานว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 111,912 ไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกกล้วยเล็บมีจำนวนมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 21,193 ไร่ ผลผลิตเกษตรกรทั้ง 2 ชนิดจำนวนทั้งผลผลิตสดและผลผลิตแปรรูป ซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่มีปัญหาที่ตามมาคือการจัดการวัสดุเกษตรเหลือใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เปลือก ทางเลือกหนึ่งที่นำสนิže และเกษตรสามารถผลิตให้ได้เองได้แก่ เครื่องเผิงอัดแห้ง (briquette fuel) ถ่านที่น้ำมันขั้นฐานเป็นแท่งหรือก้อน เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน (นราฯ, 2531) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการแปรรูป ทั้งการหด การอบ เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 2 ชนิด ซึ่งคือเปลือกกล้วยเล็บมีจำนวนและเปลือกทุเรียน มาผลิตเป็นเครื่องเผิงอัดแห้งเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเผิงสำหรับใช้ในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือแม้ในขั้นตอนของการแปรรูปของผลผลิตนั้นๆ เอง ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกจากนั้นยังเป็นการลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดซึ่งจะช่วยลดปัญหาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์และวิธีการ

1. การเตรียมวัสดุอัดโดยการเผา

ทำการเผาเปลือกกล้วยเล็บมีจำนวน และเปลือกทุเรียน ให้เป็นถ่านโดยใช้เตาเผาแบบดัดแปลงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร (Figure 1) ซึ่งมีขั้นตอนการเผาดังนี้

1. นำเปลือกกล้วยเล็บมีจำนวนและเปลือกทุเรียนที่ทำการลดความชื้นเบื้องต้นโดยวิธีการตากแดด นาน 1 วัน และ 3 วัน สำหรับกล้วยเล็บมีจำนวนและทุเรียนตามลำดับ มาจัดเรียงบนตะแกรงภายใต้แสง โดยแยกการเผาระหว่างเปลือกกล้วยเล็บมีจำนวนและเปลือกทุเรียน
2. ทำการจุดไฟหน้าเตาเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และรอให้ถ่านเย็นลงนาน 2-3 ชั่วโมง
3. นำถ่านที่ได้โดยแยกประเภทของวัสดุอัดไปดัดจนละเอียด (Figure 2)
4. นำผงถ่านของแต่ละวัสดุอัดผสมกับแป้งมันสำปะหลังในอัตราส่วนที่กำหนด อัดเป็นเครื่องเผิงอัดแห้ง ด้วยแม่พิมพ์ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 10 เซนติเมตร ภายในเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร

2. คุณสมบัติด้านเชื้อเผิงตามมาตรฐาน ASTM และภาระการรับแรงกดสูงสุดตามแนวแกนตั้งและแนวแกนนอนของเชื้อเผิงอัดแห้งจากเปลือกกล้วยเล็บมีจำนวนที่อัตราส่วนผสมระหว่างผงถ่านกับแป้งมันสำปะหลัง ที่ 3:1 และ 4:1 ตามลำดับ

ทำการทดสอบคุณสมบัติด้านเชื้อเผิงตามมาตรฐาน ASTM D3286 (1996) 1) ความร้อน (heating value) (ASTM D3174, 2002) 2) เปอร์เซ็นต์ความชื้น (moisture content) 3) เปอร์เซ็นต์ถ้า (ash content) (ASTM D3174, 2002) 4) เปอร์เซ็นต์สารระเหย (volatile matter content) (ASTM D3175, 2002) 5) เปอร์เซ็นต์คาร์บอนคงตัว (fixed carbon content) (ASTM D3176, 1989) โดยใช้อุปกรณ์คือ ตู้อบลมร้อนยี่ห้อ Electronic microprocessor PID control เตาเผาอุณหภูมิสูง (furnace) ยี่ห้อ Stuart scientific เครื่องซึ่งทนความร้อนได้ 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius LE244s เครื่องบอ漫์แคลลอว์มิเตอร์ ยี่ห้อ Leco รุ่น AC-500 สำหรับการทดสอบภาระรับแรงกดสูงสุด ทดสอบโดยใช้เครื่อง Universal testing machine เพื่อเปรียบเทียบเท่าเชื้อเผิงอัดแห้งที่เหมาะสมสำหรับวัสดุจากเปลือกกล้วยเล็บมีจำนวน

3. คุณสมบัติด้านเชื้อเผิงตามมาตรฐาน ASTM และภาระการรับแรงกดสูงสุดตามแนวแกนตั้งและแนวแกนนอนของเชื้อเผิงอัดแห้งจากเปลือกทุเรียนที่อัตราส่วนผสมระหว่างผงถ่านกับแป้งมันสำปะหลัง ที่ 4:1 และ 5:1 ตามลำดับ

ทำการทดสอบคุณสมบัติด้านเชื้อเผิงตามมาตรฐาน ASTM D3286 (1996) 1) ความร้อน (heating value) (ASTM D3174, 2002) 2) เปอร์เซ็นต์ความชื้น (moisture content) (ASTM D3175, 2002) 3) เปอร์เซ็นต์ถ้า (ash content) (ASTM D3174, 2002) 4) เปอร์เซ็นต์สารระเหย (volatile matter content) (ASTM D3175, 2002) 5) เปอร์เซ็นต์คาร์บอนคงตัว (fixed carbon content) (ASTM D3176, 1989) โดยใช้อุปกรณ์คือ ตู้อบลมร้อนยี่ห้อ Electronic microprocessor PID control เตาเผาอุณหภูมิสูง (furnace) ยี่ห้อ Stuart scientific เครื่องซึ่งทนความร้อนได้ 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius LE244s เครื่องบอ漫์แคลลอว์มิเตอร์ ยี่ห้อ Leco รุ่น AC-500 สำหรับการทดสอบภาระรับแรงกดสูงสุด ทดสอบโดยใช้เครื่อง Universal testing machine เพื่อเปรียบเทียบเท่าเชื้อเผิงอัดแห้งที่เหมาะสมสำหรับวัสดุจากเปลือกทุเรียน



Figure 1 Charcoal kilns




a



b


Figure 2 A = charcoal from durian peel and b = charcoal from banana peel




a



b



c



d

Figure 3 Briquette fuel from (a) banana 3:1, (b) banana 4:1, (c) durian 4:1 and (d) durian 5:1

ผล

Table 1 The properties of briquette fuels were analyzed according to ASTM standards.

Property	briquette fuels from banana peels		briquette fuels from durian peels	
	3:1	4:1	4:1	5:1
Moisture content (%)	0.81	0.73	0.47	0.37
Ash content (%)	14.77	30.83	10.40	10.42
Volatile matter content (%)	84.4	68.43	90.37	89.19
Fixed carbon content (%)	0.13	0.16	0.16	0.10
Heating value (cal/g)	4,193	4,411	5,738	5,643
Max. compression load in vertical direction (N)	597.00	551.40	216.10	550.50
Max. compression load in horizontal direction (N)	387.40	492.5	312.00	564.70

วิจารณ์ผล

จากการทดสอบพบว่า เชื้อเพลิงอัดแห้งจากเปลือกกล้วยเล็บมีองานอัตราส่วน 4:1 ให้ค่าความร้อนสูงกว่า ที่อัตราส่วน 3:1 และเปลือกทุเรียนที่อัตราส่วน 4:1 ให้ค่าความร้อนสูงกว่า ที่อัตราส่วน 5:1 ซึ่งมีค่าเบอร์เชินต์ความชื้นของแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วยเล็บมีองานและแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนตามลำดับดังนี้ 0.73% และ 0.47% เบอร์เชินต์เด็ก 30.83% และ 10.40% ตามลำดับ เบอร์เชินต์สาระhey คือ 68.43% และ 90.37% ตามลำดับ เบอร์เชินต์คาร์บอนคงตัว คือ 0.16% และ 0.16% ตามลำดับ และค่าความร้อน คือ 4,411 cal/g และ 5,738 cal/g ตามลำดับ และพบว่าภาระการกดแนวดั้งแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วยเล็บมีองานอัตราส่วนผสม 3:1 รับภาระได้สูงกว่า 4:1 คือ 597.00 และ 551.40 N ตามลำดับ การกดแนวนอนแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วยเล็บมีองานอัตราส่วนผสม 4:1 รับภาระได้สูงกว่า 3:1 คือ 492.50 และ 387.40 N ตามลำดับ ส่วนการกดแนวดั้งและแนวนอนพบว่าแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนอัตราส่วนผสม 5:1 รับภาระได้สูงกว่า 4:1 คือ แนวตั้ง 550.50 และ 216.10 N ตามลำดับ และแนวนอน คือ 564.70 และ 312.00 ตามลำดับ

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ สาขาวิชาชีวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ที่สนับสนุนคุณกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการทำการวิจัย และขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้กล้วยเล็บมีองานบ้านครูเข็ว และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินข้าง อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร และทุเรียนบ้านชัยน้อย ที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวัสดุเกษตร และสนับสนุนวัสดุเกษตรในการทำการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- พระราชบัญญัติ พ. 2531. เทคนิคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากวัสดุเหลือใช้. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(1): 3-15.
- สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร. 2553. ข้อมูลการเพาะปลูกไม้ผลในพื้นที่จังหวัดชุมพร. อำเภอเมืองชุมพร. จังหวัดชุมพร. (ระบบออนไลน์).
- แหล่งข้อมูล: <http://www.chumphon.go.th> (20 สิงหาคม 2555).
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านไม้ปึงย่าง มพช. 658/2547. กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps658_47.pdf (20 สิงหาคม 2555).
- American Society for Testing and Materials. 1989. ASTM D3176 Standard Practice for Ultimate Analysis of Coal and Coke. ASTM International. West Conshohocken. PA. United States. p. 324-326. (Online). Available: <https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/003/astm.d3176.1989.pdf>. (November 5, 2012).
- American Society for Testing and Materials. 1996. ASTM D3286 Standard Test Method for Gross Colorific Value of Coal and Coke by the Isoperibol Bomb Calorimeter. ASTM International. West Conshohocken. PA. United States. p. 343-351. (Online). Available: <https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/003/astm.d3286.1996.pdf>. (November 5, 2012).
- American Society for Testing and Materials. 2002. ASTM D 3174 Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal¹. ASTM International. West Conshohocken. PA. United States. p. 1-5. (Online). Available: http://www.lixingfeng.com/doc/ASTM_D3174-02.pdf. (November 5, 2012).
- American Society for Testing and Materials. 2002. ASTM D 3175 Standard Test Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and Coke¹. ASTM International. West Conshohocken. PA. United States. p. 1-4. (Online). Available: http://www.lixingfeng.com/doc/ASTM_D3175-02.pdf. (November 5, 2012).