

## การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ $TiO_2$ ที่เคลือบบนตัวกลางชนิดต่างๆร่วมกับปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง ในการสลายสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอส

**The Efficiency Comparison of  $TiO_2$  Coated on Different Media with Photocatalysis for Chlorpyrifos  
Insecticide Degradation**

อุตุ ศรีวิชัย<sup>1,2</sup>, Nakao Nomura<sup>3</sup>, จำนงค์ อุทัยบุตร<sup>1,4</sup> และ กานดา หวังชัย<sup>1,4</sup>  
Trid Sriwichai<sup>1,2</sup>, Nakao Nomura<sup>3</sup>, Jamnong Uthaibutra<sup>1,4</sup> and Kanda Whangchai<sup>1,4</sup>

### Abstract

The efficiency of  $TiO_2$  coated on different media with photocatalyst for the reduction of chlorpyrifos pesticide which is an organophosphate insecticide, was investigated. The three different  $TiO_2$  coated media of glass ball, glass slide and glass beads were prepared by dipping in  $TiO_2$  with nano particle solution at concentration 1%, then subjected to standard chlorpyrifos ( $1 \text{ mg L}^{-1}$ ) with various exposure times (15, 30, 45, and 60 min) under photocatalysis process. Samples were analysed for chlorpyrifos concentration and reduction percentage was calculated. The results revealed that coated glass beads was the best media to reduce chlorpyrifos concentration to 5.4 ppm with 42% reduction while coated glass slide and coated glass ball were 5.7 ppm and 6 ppm, respectively, when compared with control which was 10.1 ppm with 12% reduction. Moreover, physical properties of  $TiO_2$  coated media of glass beads by using X-Ray diffraction (XRD) and Brunauer emmett teller (BET) were also observed. Thus, this method could be possibly used to reduce the toxic residues problem in harvested vegetables.

**Keywords:** Applied, Photocatalysis, Chlorpyrifos

### บทคัดย่อ

การศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนตัวกลางที่แตกต่างกันและปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง ในการลดสารตกค้างสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอสซึ่งเป็นสารก่อภัยในฟอสเฟต และใช้กันอย่างกว้างขวางในผักและผลไม้ โดยนำตัวกลาง 3 ชนิดคือ ลูกแก้วขนาด 1 ซม. กระจกสไลด์ขนาด  $2.5 \times 7.5$  ซม. และเม็ดแก้วขนาด 1 มม. มาจุ่มในสารละลาย  $TiO_2$  แบบอนุภาคนาโน ความเข้มข้น 1% แล้วนำมาทดสอบกับสารละลายคลอไพรีฟอสสามารถลดความเข้มข้น  $1 \text{ mg L}^{-1}$  เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ภายใต้ปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง หลังจากนั้นสูตรด้วยวิธีการคิดค่าเฉลี่ย พบว่า  $TiO_2$  ที่เคลือบบนเม็ดแก้วสามารถลดสารคลอไพรีฟอสได้ดีที่สุด มีค่าเท่ากับ 5.4 ppm ซึ่งสอดคล้องกับค่าการปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนลูกแก้ว มีค่าเท่ากับ 5.7 ppm และ 6.0 ppm ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีค่าเท่ากับ 10.1 ppm เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องการลดลงพบร้า  $TiO_2$  ที่เคลือบบนเม็ดแก้วทำให้ความเข้มข้นของคลอไพรีฟอสลดลง 42% เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ลดลงเท่ากับ 12% นอกจากนี้ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพของ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนตัวกลางแบบเม็ดแก้ว โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี X-Ray diffraction (XRD) และ Brunauere emmett teller (BET) ดังนั้นวิธีการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ลดปัญหาสารพิษตกค้างในผักหลังการเก็บเกี่ยวได้

**คำสำคัญ:** ประยุกต์, ปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง, คลอไพรีฟอส

<sup>1</sup> สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, กรุงเทพ 10400

<sup>1</sup> Postharvest Technology Research Institute, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200/ Postharvest Technology Innovation Center, Commission on Higher Education 10400

<sup>2</sup> บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

<sup>2</sup> The Graduate School Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

<sup>3</sup> Graduate School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, Ibaraki 305-8572, Japan

<sup>4</sup> ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

<sup>4</sup> Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

## คำนำ

เนื่องจากความต้องการผลิตผลทางการเกษตรที่ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงมีการใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มน้ำหนักจนทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการผลิตผักที่ปลูกด้วยตัวเอง รายงานของ จากรุพงษ์ และคณะ (2557) พบร่วมกันในญี่ปุ่นว่าการตากด่างของสารคลอไพรฟอส รองลงมาคือ ไฮเปอร์เมทิน เมโน มิล แล้วคาดว่าจะลดลงตามลำดับ ผลกระทบจากการใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มน้ำหนักของกระทรวงสาธารณสุขปี (2555) พบร่วมกันที่มีสารเคมีตากด่างมากที่สุดได้แก่ ผักคะน้า รองลงมาคือ พริกสด ผักกาดตุ้ง ผักบุ้ง กะหล่ำปลี และแตงกวา

ไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $TiO_2$ ) เป็นสารเคมีที่ดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ หรือรังสี UV จนเกิดเป็น super oxide anion สามารถออกซิได้ส่วนบุคคลในสารอินทรีย์เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ด้วยเหตุนี้กระบวนการนี้จึงสามารถทำลายสารอินทรีย์ สิ่งสกปรกต่างๆ ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่การประยุกต์ใช้  $TiO_2$  มักใช้ในรูปแบบของผง  $TiO_2$  ซึ่งมีปัญหานำมาใช้ในอาหารและภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงน่าจะเป็นอีกวิธีการเคลือบหนึ่งที่การลดปริมาณสารพิษตากด่างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

## อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

### 1. การศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชันของ $TiO_2$ ในรูปแบบต่างๆ

นำสารละลาย KI 2% มาศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชันของ  $TiO_2$  รูปแบบต่างๆ คือ ลูกแก้ว (glass ball) ขนาด 1 ซม. กระเจลล์ (glass slide) ขนาด  $2.5 \times 7.5$  ซม. และเม็ดแก้ว (glass bead) ขนาด 1 มม. ในปริมาณ 45 mg/ml ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที สูมตัวอย่างมาวัดค่าการปลดปล่อยไอโอดีนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชัน โดยนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 354 นาโนเมตร

### 2. ศึกษาการใช้ $TiO_2$ ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งในสภาวะที่เหมาะสมต่อการลดลงของสารคลอไพรฟอสในสภาพทดลองทดลอง

นำสารกำจัดศัตรูพืชมาตรฐาน คลอไพรฟอส ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงกลุ่มคอร์โนฟอสเฟต มาทำเป็นสารละลายมาตรฐาน ความเข้มข้น 10 mg/l (เพื่อสร้างการปนเปื้อนสารกำจัดแมลงความเข้มข้น 200 เท่าของค่า EU-MRLs ปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเท่ากับ 0.05 ppm) โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย นำ  $TiO_2$  รูปแบบต่างๆ ได้แก่ เม็ดเคลือบในปริมาณ 45 mg/ml ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และนำตัวอย่างสารละลายน้ำเปลือกเข็นต์การลดลงของสารโดยนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร

### 3. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ $TiO_2$ ที่เคลือบบนตัวกลางที่ต่างชนิดกันโดยวิเคราะห์ด้วยวิธี X-Ray diffraction (XRD) และ Scanning Electron Microscopy (SEM)

นำ  $TiO_2$  เคลือบบนตัวกลางแบบเม็ดแก้ว โดยใช้สารละลาย  $TiO_2$  แบบ nano 1% ผสมกับออกไซด์ 4% จากนั้นนำเม็ดแก้วจุ่มลงไปในสารละลายเป็นเวลา 3 นาที และนำออกมาปล่อยไว้ให้แห้ง หลังจากนั้นนำไปตรวจประสิทธิภาพการเคลือบโดยวิธีการ X-Ray diffraction (XRD) และ Brunauere Emmett teller (BET) เปรียบเทียบกับเม็ดแก้วที่เคลือบด้วย  $TiO_2$  (BL2.5B จากบริษัท Photo-Catalytic Material)

## ผล

ผลการศึกษาปฏิกริยาออกซิเดชันซึ่งวัดได้โดยตรวจจากการปลดปล่อยค่าไอโอดีน พบร่วมค่าเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น โดยที่ระยะเวลา 60 นาที มีการปลดปล่อยค่าไอโอดีนสูงที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบกับสารคลอไพรฟอสมาตรฐานแล้วพบว่า  $TiO_2$  ที่เคลือบบนเม็ดแก้วสามารถลดสารคลอไพรฟอสได้ดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 5.4 ppm ซึ่งสอดคล้องกับค่าการปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มน้ำหนัก รองลงมาคือ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนกระเจลล์และ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนลูกแก้วมีค่าเท่ากับ 5.7 และ 6.0 ppm ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมมีค่าเท่ากับ 10.1 ppm (Figure 1) สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณสารฆ่าแมลงคลอไพรฟอสตากด่างซึ่งพบว่ามีน้ำหนักที่ผ่านการทดสอบด้วย  $TiO_2$  ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งมีปริมาณการลดลงของสารฆ่าแมลงคลอไพรฟอสเมื่อระยะเวลาในการทดสอบเพิ่มขึ้น โดยที่เวลา 15 นาที สามารถลดปริมาณสารคลอไพรฟอสได้เท่ากับ 42% ในขณะที่ชุดควบคุมที่ใช้น้ำกลั่นมีอัตราการลดลงของสารคลอไพรฟอสตากด่างเพียง 12% (Figure 2) หลังจากนั้นนำ  $TiO_2$  ที่เคลือบโดยการจุ่มจากการทดลองที่ 1 ไปทำการทดสอบ X-Ray diffraction (XRD) พบร่วมเม็ดแก้วที่เคลือบวิธีนี้รูปแบบขององค์ประกอบไปใน

แนวทางเดียวกัน แต่  $\text{TiO}_2$  ที่เคลือบโดยการจุ่มพับพื้นที่ได้ภาพของ  $\text{TiO}_2$  น้ำยกลว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ BL2.5B ซึ่งการให้กราฟในรูปแบบนี้จากเนื้องจากผลลัพธ์ของสารมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ (Figure 3) เมื่อนำไปวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวในการเคลือบของเม็ดแก้วโดยวิธี Brunauer Emmett teller (BET) ในการวิเคราะห์แบบ surface area determination ซึ่งสามารถบ่งชี้สมบัติในตัวเร่งและกิจกรรมการย่อยสลายโดยใช้แสง (photo degradation activity) ผลการทดลองพบว่าค่า BET ที่เคลือบเองโดยวิธีจุ่มมีค่าเท่ากับ  $2.35 \text{ m}^2/\text{g}$  ซึ่งน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ชนิด  $\text{TiO}_2$  ที่เคลือบจากบริษัท Photo-Catalytic Material มีค่าเท่ากับ  $4.09 \text{ m}^2/\text{g}$  (Figure 4)




Figure 1 The iodine liberation concentration after being exposed to  $\text{TiO}_2$  at different time and the concentration of chlorpyrifos degradation with  $\text{TiO}_2$




Figure 2 The percentage of chlorpyrifos degradation with  $\text{TiO}_2$




Figure 3 X-Ray Diffraction of  $\text{TiO}_2$  nano type (a) BL2.5B (b) dipping coated type




Figure 4 The BET surface areas of different photocatalysts using  $\text{N}_2$  adsorption method

## วิจารณ์ผล

การปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับอัตราการสลายตัวของสารคลอไพริฟอสติกค้างที่ผ่านกระบวนการล้างด้วย  $TiO_2$  เนื่องจากค่าการปลดปล่อยไอโอดีนเป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นมีการปลดปล่อยไอโอดีนออกมากแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก ซึ่ง  $TiO_2$  สามารถผลิต hydroxyl radicals ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มการปลดปล่อยไอโอดีนโดยประสิทธิภาพในการปลดปล่อยไอโอดีนเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา สอดคล้องกับการทดสอบด้วย  $TiO_2$  โดยความสามารถในการลดปริมาณของสารจำพวกแมลงคลอไพริฟอสค้างในน้ำมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการทดสอบการใช้  $TiO_2$  สามารถลดสารคลอไพริฟอส เช่นเดียวกับ ภัทราภรณ์ (2553) ที่รายงานว่าการใช้ไอโอดีนกับปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของ  $TiO_2$  ที่เวลา 60 นาที จากกราฟ X-Ray Diffraction (XRD) ที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากผลึกของผง  $TiO_2$  มีหลักฐานแบบทำให้ไม่สามารถระบุชนิดของ  $TiO_2$  ได้ เช่นงานวิจัยของ Kheamrutai et al. (2008) รายงานว่ากราฟที่ไม่ปกตินั้นเกิดจากองค์ประกอบของผลึก  $TiO_2$  ที่ประกอบด้วยธาตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ และผลของ Brunauere Emmett teller (BET) ในกรณีเคราะห์แบบ surface area determination บ่งชี้ว่ามีพื้นที่มากการจับตัวของ  $TiO_2$  ก็จะยิ่งดี เช่น งานวิจัยของ Lecante et al. (2014) รายงานว่า BET สามารถบ่งบอกชั้นบัตติในตัว catalyst และกิจกรรมการย่อยสลายโดยใช้แสง photo degradation activity ได้ชัดจากการทดลองครั้งนี้มีค่า BET ที่เคลือบโดยการจุ่มน้ำอย่างกว่า  $TiO_2$  ที่เคลือบได้จากบริษัทอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น ความมีการศึกษาต่อไปถึงวิธีการเคลือบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

## สรุป

จากการศึกษาประวัติวิภาคการออกซิเดชันของ  $TiO_2$  ในรูปแบบต่างๆ คือ ลูกแก้ว กระเจาสไลด์ และเม็ดแก้ว พบร่วมกับเม็ดแก้วมีค่าการออกซิเดชันสูงที่สุด รองลงมาคือ กระเจาสไลด์ และ ลูกแก้ว และการใช้  $TiO_2$  ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งในสภาวะที่เหมาะสมต่อการลดลงของสารคลอไพริฟอสในสภาพหลอดทดลอง โดย  $TiO_2$  ที่เคลือบบนเม็ดแก้วสามารถลดสารคลอไพริฟอสได้ดีที่สุด 42% ที่เคลือบบนกระเจาสไลด์และ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนลูกแก้วมีค่าเท่ากับ 39% และ 37% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมมีค่าเท่ากับ 12% เมื่อนำไปศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ  $TiO_2$  ที่เคลือบบนตัวกลางที่ต่างชนิดกันโดยวิเคราะห์ด้วยวิธี X-Ray diffraction (XRD) พบว่า เม็ดแก้วที่เคลือบด้วย  $TiO_2$  มีรูปแบบขององค์ประกอบไปในแนวทางเดียวกันกับ  $TiO_2$  ที่เคลือบจากบริษัท Photo-Catalytic Material แต่มีค่าพื้นที่ผิว BET น้อยกว่า

## คำขอบคุณ

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการสุริวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำวิจัย ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำหรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

## เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงสาธารณสุข. 2555. เผยแพร่สารกำจัดศัตรูพืชตอกค้างในผัก-ผลไม้ในเกณฑ์ไม่ปลดภัย 3%. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : <http://www.mcot.net/site/content?id=50b87719150ba0da360003d9#.UnnnmHBBKuK>. (6 พฤศจิกายน 2556).
- จากรุ่งศรี ประสะสุข, บริยานุช สายสุพรรณ์ และ วชราพร ศรีสว่างวงศ์. 2557. การวิเคราะห์สารพิษตอกค้างในผักและผลไม้เพื่อการรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารแก่นเกษตร 42 (2 พิเศษ): 430-439.
- ภัทราภรณ์ ชูติธรรมวงศ์. 2553. การใช้ไอโอดีนที่มีปฏิกิริยาเคมีที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของไทด์เพื่อลดสารตอกค้างคลอไพริฟอส และการปนเปื้อนเชื้อ *Colletotrichum capsici*. วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 129 หน้า.
- Kheamrutai, T., P. Limsuwan and B. Ngotawornchai. 2008. Phase characterization of powder by XRD and TEM. Kasetsart Journal Natural Science 42 : 357 – 361.
- Lecante, P., C. Shotika and S. Phianalinamat. 2014. Studies on  $SnCl_2$  - doped  $TiO_2$  photocatalyst for pyrocatechol photodegradation. Engineering Journal 18(3): 11 – 22.